

Thermokarton Eco – 175 g/m²
Thermo carton – 175 g/m²

Artikel/Article 447012


VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		185	µm	± 10	ISO 534
Flächengewicht Grammage		175	g/m ²	± 10	ISO 536
Weißer (R457+) Whiteness (R457+)		> 90	%		ISO 2470
Glätte (Bekk) Smoothness (Bekk)		>100	s		ISO 5627
Bruchkraft Tensile strength	längs/MD quer/CD	> 6,5 > 3	kN/m		DIN EN ISO 1924-1
Durchreißwiderstand Tearing resistance	längs/MD quer/CD	> 800 > 800	mN		DIN EN 21974


Besonderheiten
Special features

- Gute Lichtbeständigkeit - Good light resistance
- Nicht für den Kontakt mit Weichmachern geeignet - Not suitable with plasticizer
- Beständig gegen Wasser, Alkohol, Hitze, Öl und Fett
Water-resistant, alcohol-resistant, heat-resistant, oil and fat-resistant

Dynamische Empfindlichkeit
Dynamic Sensitivity



Statische Empfindlichkeit
Static Sensitivity



Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden.
We recommend trials and testings beforehand.

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Stand: 06/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.
Last update: 06/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.